



天然橡膠製品廠
 深圳市寶安區公明田寮天然橡膠廠

橡膠種類代號 About Rubber Material

中文名稱	英文名稱	ASTM代號	代號
氟素橡膠	Fluorinated Silicone Rubber	FK	FLS
天然橡膠	Natural Rubber	AA	NR
異戊橡膠	Polysoprene Rubber	AA	IR
丁苯膠	Styrene Butadiene Rubber	AA	SBR
順丁膠	Polybutadiene Rubber	AA.BA	BR
丁基橡膠	Butyl Rubber	BA	IIR
乙丙膠	Ethylene Propylene Rubber	AA.BA.CA.DA	EPDM
氯丁膠	Polychloroprene Rubber	BC.BE	CR
丁腈膠	Nitrile Rubber	BF.BG.BK.CH	NBR
聚氨酯膠	Polyurethane Rubber	BG	PU
氯磺化聚乙烯膠	Hypalon, Polyethylene	CE	CSM
丙烯酸酯橡膠	Polyacrylate Rubber	DE.FH.EH	ACM
氯醇橡膠	Epichlorohydrin Rubber	CE	ECO
硅橡膠	Silicone Rubber	FC.FE.GE	SI
氟素橡膠	Fluoro Carbon Rubber	HK	FPM
乙烯-丙烯橡膠	Vamac(Ethylene /Acrylic) Rubber	EE	VAE

橡膠特性比較表 Typical Properties of Rubber Material

橡膠代號	拉力 / Tensile Strength	伸長 / Elongation	彈性 / Rebound Resistance	撕裂力 / Tear Resistance	耐磨 / Abrasion-Resistance	撞擊力 / Impact Strength Resistance	氧密性 / Gas Impermeability Resistance	耐氧化 / Oxygen Resistance	耐臭氧 / Ozone Resistance	耐候 / Weathering Resistance	耐日光 / Flame Resistance	耐熱 / Heat Resistance	低溫性 / Low Temperature Resistance	油與汽油 / Oil and Fuel Resistance	動植物油 / Animal & Veg Oil Resistance	酒精 / Alcohol Resistance	鹼液 / Alkaline Resistance	酸液 / Acid Resistance	溶劑油 / Aliphatic-Solvent Resistance	氧化溶劑 / Oxygenated-Solvent Resistance	耐水性 / Water Resistance
NR	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	●
IR	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	●
SBR	●	●	▲	●	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	●
BR	▲	▲	●	▲	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	●
IIR	▲	●	▲	▲	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	●
EPDM	▲	●	▲	▲	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	●
CR	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	●
NBR	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	●
PU	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	●
CSM	●	●	▲	●	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	●
ACM	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	●
ECO	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	●
SI	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	●
FPM	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	●
VAE	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	●

● 超 Excellent
 ● 優 Good
 ▲ 差 Limited
 ● 中 Suitable
 ▲ 劣 Poor

香港新界葵涌打磚坪街91-95號維宏科技商業中心A座5樓05室
 電話:(852)24068921 24079002 傳真:(852)24070708
 國內地址:中國深圳市光明新區公明田寮社區第二工業區48幢
 電話:(852)2719790 27191113 傳真:27194422
 網址:http://www.naturalrubber.com.hk
 電郵:samchen@naturalrubber.com.hk

天然橡膠製品廠